

Swissmetal Lüdenscheid (Busch-Jäger)				
základní přehled slitin				
Firemní ozn. BJ	DIN ozn. dle složení	Wr.Nr.	EN ozn. dle složení	EN Wr.Nr.
Nízkolegovaná měď				
OF-Cu	OF-Cu	2.0040	Cu-OF	CW008A
SE-Cu	SE-Cu	2.0070	Cu-HCP	CW021A
E-Cu	E-Cu58	2.0065	Cu-ETP	CW004A
Mosaz s obsahem olova				
Ms63L	CuZn37Pb0,5	2.0337	CuZn36Pb0,5	CW604N
Ms63N	CuZn36Pb1,5	2.0331	CuZn36Pb1	CW600N
Ms63NZ	CuZn36Pb1,5	2.0331	Ms63NZ	CW601N
Ms63NZ	CuZn36Pb3	2.0375	CuZn36Pb3	CW603N
Ms60D	CuZn36Pb3	2.0375	CuZn36Pb3	CW603N
Ms60K	CuZn38Pb1,5	2.0371	CuZn38Pb1,5	CW608N
Ms60N	CuZn38Pb1,5	2.0371	CuZn38Pb2	CW608N
Ms58A	CuZn39Pb3	2.0401	CuZn39Pb3	CW614N
Ms58B	CuZn39Pb3	2.0401	CuZn39Pb3	CW614N
Ms58D	CuZn39Pb3	2.0401	CuZn39Pb3	CW614N
Ms58T	CuZn40Pb2	2.0402	CuZn39Pb2	CW617N
Ms56N	CuZn44Pb2	2.0410	CuZn43Pb2	CW623N
Bezolovnatá mosaz				
Ms95	CuZn5	2.0220	CuZn5	CW500L
Ms90	CuZn10	2.0230	CuZn10	CW501L
Ms85	CuZn15	2.0240	CuZn15	CW502L
Ms80	CuZn20	2.0250	CuZn20	CW503L
Ms72	CuZn28	2.0261	CuZn28	CW504L
Ms70	CuZn30	2.0265	CuZn30	CW505L
Ms63FS	CuZn36	2.0335	CuZn36	CW508L
Bronz				
SnBz2	CuSn2	2.1010	-	-
SnBz4	CuSn4	2.1016	CuSn4	CW450K
SnBz6	CuSn6	2.1020	CuSn6	CW452K
SnBz8	CuSn8	2.1030	CuSn8	CW453K
Niklová mosaz (alpaka)				
Ns6512	CuNi12Zn24	2.0730	CuNi12Zn24	CW403J
Ns6218	CuNi18Zn20	2.0740	CuNi18Zn20	CW409J

INKOSAS, akc.spol., Budějovická 5, CZ-140 00 Praha 4
Tel.: +420 261122682, +420 261122542, Fax: +420 261122383

E-mail: inkosas@inkosas.cz

Web: <http://www.inkosas.cz>